

TECHNICKÝ LIST

ROLLGUM® SA-008 MAX



1. POPIS

Rollgum® SA-008 MAX je síťující kontaktní lepidlo, vyrobené na bázi syntetických kaučuků a rozpouštědel. Černé barvy.

Je speciálně navrženo pro spojování EPDM a butylových hydroizolačních membrán, jakož i pro lepení těchto membrán na různé podklady a povrchy, jako jsou beton, cement, dřevo a kov (ostatní konzultujte).

2. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Obsah pevných látek: 44-46 %
- Brookfield LVT viskozimetr (3.30): 2000-3000 cP, a 22 ± 4 °C
- Barva: Černá
- Doba schnutí: V závislosti na povětrnostních podmínkách se může pohybovat mezi 10 a 20 minutami.
- Přípustná doba otevření nádoby: 50 ± 10 minut.
- Vydátnost: Přibližně 1,5 m² na litr lepidla. Na přesahy mezi membránami o šířce 100 mm 7 – 10 běžných metrů na litr lepidla. Vydátnost se může lišit v závislosti na poréznosti materiálu, na který se nanáší. Není povoleno ředit.

3. VLASTNOSTI

Velmi dobrá přilnavost s vynikající lepivostí k výše uvedeným povrchům. Velmi dobrá odolnost proti stárnutí, jakož i vynikající odolnost vůči chladu a teplu.

4. POKYNY PRO APLIKACI

Povrchy musí být čisté, bez prachu, suché, hladké, bez ostrých nebo špičatých výstupků, bez olejů, mastnoty či jiných nečistot. Pro spoje membrán ze syntetických kaučuků se doporučuje předem očistit spojované plochy čisticím prostředkem a nechat jej zaschnout.

Před aplikací a během ní je třeba lepidlo důkladně promíchat.

Pro lepení přesahů spoju membrán nanášejte lepidlo SA-008 MAX na šířku minimálně 100 mm pomocí plochého štětce odolného vůči rozpouštědlům; okraj spoje se doporučuje utěsnit butylovým nebo polyuretanovým tmelem. Pro lepení na vhodné podklady lze použít malířský váleček s krátkým vlasem. Na obě spojované plochy naneste rovnoměrnou a hladkou vrstvu lepidla, vyhněte se hrudkám, bublinám nebo přebytečným nánosům.

Doba schnutí lepidla před spojením obou povrchů se pohybuje mezi 10 a 20 minutami v závislosti na podmínkách prostředí, jeho nelepkaost ověřte dotykem. Doporučuje se aplikace při teplotách vyšších než 8 °C a nižších než 30 °C. Po spojení povrchů přejeďte celou plochu silikonovým válečkem, aby byla zajištěna dobrá přilnavost. Spoj dosáhne plné pevnosti po 48–72 hodinách.

5. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

- K dispozici v nádobách o objemu 1 a 5 litrů.
- Lepidlo se doporučuje skladovat při teplotě mezi 10 a 30 °C.
- Trvanlivost výrobku je 12 měsíců, je-li v uchováván v původním neotevřeném obalu.

6. RIZIKA POUŽITÍ

Vysoce hořlavý výrobek. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Uvedené údaje jsou založeny na seriózních laboratorních studiích a našich zkušenostech, nezabývají však osobu provádějící aplikaci povinnosti provést vlastní testy, neboť vzhledem k různorodosti materiálů na trhu a různým metodám aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, je za jejich použití plně odpovědná.