

1. POPIS

Samolepicí tvarovatelná páska Rollgum Form se skládá z nevytvrzené membrány EPDM, která byla nalaminována na podklad z EPDM. Páska, obsahující vulkanizované pryžové adhezivum, zajišťuje kvalitní využití pro projekty jednovrstvých hydroizolací z EPDM.

Rollgum Form je extrémně pružný a lze jej tvarovat tak, aby se přizpůsobil nepravidelným tvarům a povrchům. Tento pás se používá k utěsňování vnitřních a vnějších rohů, trubek, říms a dalších detailů.

2. TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Polymerová báze	EPDM
Barva	Černá
Pevnost v tahu (nevulkanizované)	1,72 MPa max.
Roztažnost (nevulkanizované)	min. 600 %.
Odolnost proti ozonu	Vyhovuje
Odolnost proti odlupování	0,07 MPa při 21 °C
Pevnost ve smyku	0,14 MPa při 21 °C
Složitelnost při nízkých teplotách	-46 °C

3. PŘÍPRAVA

Povrchy membrán EPDM musí být ošetřeny nanesením systémového základního nátěru. Pokud byl produkt po delší dobu vystaven teplotám nižším než 15 °C, je třeba jej před aplikací temperovat.

4. POKYNY PRO APLIKACI

Po zaschnutí základního nátěru umístěte pás Rollgum Form na základní nátěr, odstraňte ochrannou fólii a přitlačte jej rukou. Pohybem silikonového válečku zafixujte pás k podkladu po celém povrchu. Po fixaci pásu naneste podél obvodu okraje pásu těsnící tmel BOND007.

Za chladnějšího počasí a při teplotách nižších než 15 °C se před aplikací doporučuje pás Rollgum Form nahřát horkovzdušnou pistolí, aby byla zajištěna jeho tvarovatelnost. Za slunečných dnů obvykle není nutné výrobek předehřívát.

5. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

- Dodává se v rolích o šířce 23 cm a délce 15,25 m.
- Uchovávejte v původních uzavřených obalech při teplotě od 5 °C do 43 °C. Až do aplikace uchovávejte materiál mimo dosah přímého slunečního záření.
- Doba použitelnosti je 9 měsíců, je-li produkt skladován za výše uvedených podmínek. Kontrolujte datum výroby na každém balení.

6. OMEZENÍ

- Není určeno pro použití na membrány z PVC.
- Není vhodný pro použití v oblastech s vysokou intenzitou provozu.
- Přílnavosti k povrchu brání mastek, prach, olej, led, sníh nebo vlhké prostředí. Pro instalaci tohoto výrobku je nutný čistý a suchý povrch.

Uvedené údaje jsou založeny na seriózních laboratorních studiích a našich zkušenostech, nezavazují však osobu provádějící aplikaci povinnosti provést vlastní testy, neboť vzhledem k různorodosti materiálů na trhu a různým metodám aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, je za jejich použití plně odpovědná.