

1. POPIS

Základní nátěr ROLLGUM PRIMER se používá k očištění a přípravě pryžových membrán EPDM před aplikací samolepicích výrobků. Lze jej použít také k očištění pryžových membrán EPDM před aplikací adheziva na spoje.

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Báze: Syntetické polymery
- Barva: Červená
- Pevné částice: 14,0 % - 16,5 %
- Hustota: 790 g/l

3. PŘÍPRAVA

Povrch, na kterém bude základní nátěr použit, musí být čistý, suchý a zbavený cizích materiálů. Může být nutné očistit jej předem čistícím prostředkem. Před aplikací a během ní nádobu se základním nátěrem důkladně protřepejte. Pokud byl základní nátěr po delší dobu vystaven nízkým teplotám, je třeba jej temperovat na okolní teplotu. Pro snadnější aplikaci můžete odlít potřebné množství nátěru do aplikační nádoby.

4. POKYNY PRO APLIKACI

Před použitím a v průběhu aplikace důkladně promíchejte obsah plechovky. ROLLGUM PRIMER nanášejte na povrch pryžové membrány EPDM s hladkým povrchem pomocí aplikátoru na hladké membrány; na texturované membrány použijte štětec nebo spalter. Nanášejte dlouhými tahy od předu dozadu, rovnoměrně na plochu, která má být pokryta, se střední až vysokou intenzitou tlaku. Pokračujte, dokud barva membrány nebude rovnoměrná (bez šmouh nebo hrudek). Při použití aplikačních nástrojů ve stoje zajistěte dostatečný tlak, aby byla využita celá užitečná plocha v kontaktu s EPDM gumovou membránou. Před aplikací samolepicích materiálů nebo spojovacího lepidla počkejte, až bude ošetřený povrch zcela suchý podle testu přilnavosti (obvykle přibližně 10 minut).

5. BALENÍ, SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

- Dodává se v plechovkách po 4 l a 1 l.
- Skladujte v originálních uzavřených plechovkách při teplotách od 5 °C do 32 °C. Do doby aplikace uchovávejte materiál mimo dosah přímého slunečního záření.
- Při skladování za výše uvedených podmínek je doba použitelnosti 12 měsíců. Zkontrolujte datum výroby na každé plechovce. Vystavení vyšším teplotám snižuje životnost výrobku.

6. RIZIKA PRO UŽIVATELE

Hořlavina. Uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení. Při používání nekuřte. Určeno pouze pro profesionální použití. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

7. SPOTŘEBA

Vydatnost se může lišit v závislosti na typu podkladu (EPDM membrána), nástroji, kterým je aplikována, a osobě, která ji aplikuje. Orientačně by spotřeba na spoje membrán o šířce 10 cm, které byly opatřeny základním nátěrem po obou stranách, měla být následující:

- 10 ml/l na texturovaných membránách EPDM
- 15 ml/l na hladkých membránách EPDM

Uvedené údaje jsou založeny na seriózních laboratorních studiích a našich zkušenostech, nezbavují však osobu provádějící aplikaci povinnosti provést vlastní testy, neboť vzhledem k různorodosti materiálů na trhu a různým metodám aplikace, které jsou mimo naši kontrolu, je za jejich použití plně odpovědná.